




## Pinturas en aerosol, colores sólidos, 400 ml

- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libres de plomo
- Máxima cobertura
- Anti-corrosión
- Acabado brillante



No daña la capa de ozono

### Usos

- Para aplicaciones en superficies de madera, metal, plástico rígido, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón
- Ideal para usarse en interiores y exteriores

## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Color	Porcentaje mínimo de sólidos	Porcentaje máximo de sólidos
19031	PA-NB	Negro brillante	20%	25%
19054	PA-NS	Negro Satín	18%	22%
19033	PA-NM	Negro mate	18%	25%
19044	PA-GO	Gris oscuro	22%	26%
19056	PAP-GR	Gris primario	20%	25%
12733	PA-GA	Gris acero	25%	28%
19045	PA-GC	Gris claro	26%	30%
19032	PA-BB	Blanco brillante	28%	32%
19034	PA-BM	Blanco mate	24%	30%

19043	PA-MA	Marfil	25%	29%
19049	PA-AC	Amarillo canario	22%	26%
19042	PA-AM	Amarillo colonial	20%	24%
19037	PA-NA	Naranja	17%	21%
19055	PAP-RO	Rojo óxido primario	20%	25%
12775	PA-CA	Café anodizado	22%	25%
12734	PA-RM	Rosa mexicano	22%	25%
12732	PA-RSG	Rojo seguridad	22%	25%
19040	PA-RO	Rojo	20%	24%
19270	PA-RTX	Rojo taxi metropolitano	18%	22%
12764	PA-GU	Guinda	16%	20%
19050	PA-TA	Tabaco	19%	23%
19039	PA-AZ	Azul claro	27%	32%
19038	PA-AH	Azul holandés	20%	24%
19041	PA-AU	Azul ultramar	20%	24%
19046	PA-VM	Verde manzana	18%	22%
19048	PA-VE	Verde ecológico	0.18	22%
19047	PA-VH	Verde hoja	21%	0.26
19036	PA-TR	Transparente brillante	14%	18%
12731	PA-TRM	Transparente mate	18%	21%

## Generales

<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
<b>Capa base</b>	Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrílico Truper® color blanco
<b>Mezclado</b>	Agité durante 2 minutos
<b>Contenido Neto</b>	400 ml (13.5 fl. Oz)

<b>Método de aplicación</b>	Rocié a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
<b>Peso Total</b>	415 g
<b>Precauciones de aplicación</b>	Aplique en espacios con ventilación adecuada
<b>Protección ocular</b>	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul
<b>Aplicación</b>	Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
<b>Protección respiratoria</b>	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
<b>Tiempo de secado</b>	10 minutos
<b>Protección en manos</b>	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper
<b>Tiempo de curado</b>	24 horas
<b>Limpieza del equipo</b>	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que dejé de salir esmalte

## Imágenes complementarias



Colores aproximados. Los tonos pueden variar de acuerdo a la superficie de aplicación